

## Technický list **fermacell**



### Flexibilní lepidlo **fermacell** k pokládání obkladů do tenkého a středního lože

#### Popis materiálu

Flexibilní lepidlo **fermacell** je minerální, polymerově zušlechtěná lepicí obkládací malta pro pokládání keramických kachlí, panelů a pásků, mozaik a betonových dlaždic do tenkého a středního lože.

#### Vlastnosti

- Homologován pro těsnicí systém **fermacell**
  - Zkoušen dle ČSN EN 12004 C 2TE
- Pro použití v interiéru i exteriéru
  - Vhodný pro stěny i podlahy, pro pokládání dlaždic, obkladů a jemných kamenů
  - Vhodný pro podlahové vytápění
  - Vodotěsný, mrazuvzdorný, hydraulicky tuhnoucí, trvanlivý a odolný vůči stárnutí
  - Pružný a dobře snímatelný, vhodný pro pokládání do tenkého a středního lože
  - Přílnavost > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (ČSN EN 1348)
- Mnohostranné použití
  - Vhodný pro cementovláknité desky **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O a sádrovláknité desky **fermacell**
  - Vhodný pro běžné stavební a rovinné podklady

#### Příprava

Podklad musí být pevný, nosný a bez trhlin. Nečistoty, prach, mastnota, olej a zbytky barev se musí odstranit. Podklady vázané na cement a sádku musí být napřed ošetřeny hloubkovou penetrací **fermacell**. Při požadavcích na kategorie odolnosti vůči vlhkosti podle technického listu ZDB by se měl před flexibilním lepidlem použít těsnicí systém fermacell.

#### Zpracování

Flexibilní lepidlo namíchejte v čisté nádobě, doporučujeme míchačku s 600 otáčkami. Nanášejte jen tolik malty, aby se dala zpracovat do cca. 30 minut. Dilatační spáry maltou nezakrývejte.

## Flexibilní lepidlo **fermacell**

k pokládání obkladů do tenkého a středního lože

Materiálové charakteristiky	
Tloušťka lože	do 10 mm
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1	A1
Voda k rozmíchání na 25 kg	cca. 7,0 l
Doba zrání	cca. 3 minuty
Doba zpracovatelnosti	cca. 2 hodiny
Teplota zpracování	+5 °C až +25 °C
Teplotní odolnost	- 20 °C až + 80 °C
Doba použitelnosti	cca. 30 minut
Pochozí	po cca. 24 hodinách
Spárovatelný	po cca. 28 dnech
Skladování (v chladu a suchu)	Neotevřené 9 měsíců

Obchodní data	
Číslo zboží	79114
Číslo EAN	4007548005463
Číslo celního tarifu	38245090
Hmotnost/pytel	25 kg
Množství/paleta	42 pytlů
Hmotnost/paleta	Cca. 1070 kg

### Obecné pokyny

Malta reaguje s vlhkostí zásaditě, proto si chraňte kůži a oči. Při zasažení řádně proplachujte vodou. Při zasažení očí ihned vyhledejte lékaře.

### Další informace

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standardy, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.

