

Krytina	Textilní krytiny Jehlová plst	Krytiny PVC / CV	Linoleum	Kaučukové krytiny
Lepidlo	Ultrabond Eco 185 Mapecryl Eco Rollcoll ozubení stěrky TKB B1 / B2 spotřeba 300 - 450 g/m ²	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco VS 90 Rollcoll ozubení stěrky TKB A1 / A2 spotřeba 250 - 300 g/m ²	Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 520 ozubení stěrky TKB B2 spotřeba 300 - 500 g/m ²	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco VS 90 Adesilex UP 71 ozubení stěrky TKB A2 / B2 / B3 spotřeba 300 - 600 g/m ²
Vyrovnání povrchu	Planitex D10 (Ultraplan / Ultraplan Eco konzultovat předem s technickým servisem Mapei) spotřeba cca 1,50 - 1,60 kg/m ² /mm, min. tloušťka vrstvy 2 mm, max. 5 mm			
Základní nátěr	Primer G, Ecoprim T ředění vodou 1 : 1, spotřeba cca 100 g/m ² doba schnutí před aplikací stěrky cca 24 hod, u Ecoprimu T nepřekročit 24 hodin			
Příprava	vyčištění, obroušení, vysátí			
Podklad	Sádrovláknité podlahové prvky			

Musí být dodrženy technické návody k výrobkům a dále aktuální platné normy a směrnice.

Pokládání prefabrikované mazaniny musí být prováděno podle předpisů výrobce a musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám.

Pokud by bylo třeba použít jiné materiály než uvedené, je nutný předchozí souhlas firmy FERMACELL a konzultace s pracovníky MAPEI spol. s r.o..

Kontakt: Mapei spol. s r.o., +420 585 201 151, fax: +420 585 201 158, e-mail: info@mapei.cz

Parkety	Laminátové lamely Pokládání příčně k pref.mazanině	Parquetové lamely dvouvrstvé Pokládání příčně k pref.mazanině	Parquetové lamely třívrstvé Pokládání příčně k pref.mazanině	Ostatní parquetové lamely s povrchovou úpravou Pokládání příčně k pref.mazanině
Lepidlo	Ultrabond P990 1K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 800 - 1000 g/m ²	Ultrabond Eco P990 1K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 1000 - 1200 g/m ²	Ultrabond Eco P990 1K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 1000 - 1200 g/m ²	Ultrabond Eco P990 1K Ultrabond P902 2K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 1000 - 1200 g/m ²
Oddělení	Systém Mapetex	Systém Mapetex	Systém Mapetex	Systém Mapetex
Lepidlo	Ultrabond P990 1K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 500 - 800 g/m ²	Ultrabond Eco P990 1K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 500 - 800 g/m ²	Ultrabond Eco P990 1K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 500 - 800 g/m ²	Ultrabond Eco P99 1K Ultrabond P902 2K Ultrabond Eco S955 1K spotřeba 500 - 800 g/m ²
Vyrovnaní povrchu	Ultraplan / Ultraplan Eco / Ultraplan Maxi / Ultraplan Turbo konzultovat předem s technickým servisem Mapei spotřeba cca 1,60 kg/m ² /mm, min. tloušťka vrstvy 3 mm, max. 5 mm			
Základní nátěr	Primer G, Ecoprím T ředění vodou 1 : 1, spotřeba cca 100 g/m² doba schnutí před aplikací stěrky cca 24 hod, u Ecoprímu T nepřekročit 24 hodin			
Příprava před lepením	Eco Prim PU 1K spotřeba cca 150 g/m ² / nátěr			
Příprava	vyčištění, obroušení, vysátí			
Podklad	Sádrovláknité podlahové prvky			

Musí být dodrženy technické návody k výrobkům a dále aktuální platné normy a směrnice.

Pokládání prefabrikované mazaniny musí být prováděno podle předpisů výrobce a musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám.

Pokud by bylo třeba použít jiné materiály než uvedené, je nutný předchozí souhlas firmy FERMACELL a konzultace s pracovníky MAPEI spol. s r.o..

Kontakt: Mapei spol. s r.o., +420 585 201 151, fax: +420 585 201 158, e-mail: info@mapei.cz

Krytina	Keramiky jedenkrát pálená	Keramiky dvakrát pálená	Přírodní kámen
Spárovací malta	Ultracolor Plus, Kerapoxy	Ultracolor Plus, Kerapoxy	Ultracolor Plus, Kerapoxy
Malta pro lepení obkladů	Ultralite S1 spotřeba cca 1,5-2,5 kg/m ²	Ultralite S1 spotřeba cca 1,5-2,5 kg/m ²	Elastorapid* Elastorapid bílý* spotřeba cca 4,5-6kg/m ²
Izolace (podle zatížení prostředí)	Mapegum WPS spotřeba cca 1,5 kg/m ² , min. 2 vrstvy Mapelastic spotřeba cca 3,4 kg/m ² , min. 2 vrstvy		
Vyrovnaní povrchu	Ultraplan / Ultraplan Eco / Ultraplan Maxi / Ultraplan Turbo konzultovat předem s technickým servisem Mapei spotřeba cca 1,60 kg/m ² /mm, min. tloušťka vrstvy 3 mm, max. 5 mm		
Základní nátěr	Primer G, Ecoprím T ředění vodou 1 : 1, spotřeba cca 100 g/m ² doba schnutí před aplikací stěrky cca 24 hod, u Ecoprímu T nepřekročit 24 hodin		
Příprava	vyčištění, obroušení, vysátí		
Podklad	Sádrovláknité podlahové prvky		

Musí být dodrženy technické návody k výrobkům a dále aktuální platné normy a směrnice. Pokládání prefabrikované mazaniny musí být prováděno podle předpisů výrobce a musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám. Obklady z keramiky a přírodního kamene čtvercového tvaru s délkou hrany do 33 cm mohou být pokládány do tenkovrstvého lože, ne na vazbu. Pokládání větších formátů, nebo pokládání na vazbu musí schválit firma FERMACELL. Dilatační spáry v dlažbě musí korespondovat s dilatacemi v podkladu FERMACELL. Podle tepelného zatížení podlahy (pokládání na podlahové vytápění, slunce pronikající okny atd.) mohou být event. potřebné další dilatační spáry v nášlapné vrstvě i v podkladu. Tyto spáry musí určit projektant. Pokud by bylo třeba použít jiné materiály než uvedené, je nutný předchozí souhlas firmy FERMACELL a konzultace s technickým servisem MAPEI spol. s r.o.

Kontakt: Mapei spol. s r.o., +420 585 201 151, fax: +420 585 201 158, e-mail: info@mapei.cz

* Použití jednotlivých druhů přírodního kamene a případnou záměnu lepidla konzultujte s technickým servisem Mapei.