

Základní nátěr

K základnímu nátěru ploch

Oblasti použití

Základní nátěr FERMACELL slouží v interiérech i exteriérech jako podklad pod tekutou fólii FERMACELL, flexibilní lepidlo FERMACELL nebo plošnou stěrku Powerpanel. Základní nátěr se používá na savé a silně savé podklady jako např. sádrovláknité desky FERMACELL, Powerpanel H₂O, sádrové stavební díly, cementové desky, omítku, beton, pórobeton, zdivo, kámen, mazaninu, dřevotřískové nebo dřevovláknité desky. Základní nátěr je součástí rozsáhlého těsnicího systému FERMACELL.

Vlastnosti

Základní nátěr FERMACELL má následující vlastnosti:

- Disperze na bázi umělé pryskyřice bez obsahu rozpouštědel
- Pro interiéry i exteriéry
- Systém podrobený zkouškám
 - Zkoušený ve spojení s tekutou fólií FERMACELL podle technického listu ZDB: A1 a „Zkoušky těsnicích materiálů a těsnicích systémů“

Zpracování

Podklady musí být rovné, čisté, nosné, suché, zbavené olejů, mastnoty, prachu, nečistot a volných částic. Zbytky odstraňte kartáčováním a odsáváním. Teplota by měla být mezi +5°C a +25°C. Základní nátěr FERMACELL před použitím dobře rozmíchejte, resp. protřepejte a nanášejte štětcem, kartáčem nebo malířskou štětkou. Nářadí po použití vyčistěte vodou. Doba schnutí závisí na teplotě vzduchu a stavebního objektu, pohybu vzduchu, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % je doba schnutí asi 2 hodiny. Kvůli množství různých vlivů při zpracování a aplikaci musí uživatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com



Charakteristiky materiálu

Spec. hmotnost	cca. 1,03 g/cm ³
Viskozita (Physika LC10)	cca. 10m Pas
Barva	mléčně modrá
Stabilita při skladování	12 měsíců



Obchodní data

Hmotnost	1 kg	5 kg
Čís. zboží	79066	79067
Čís. EAN	4007548005111	4007548005043
Čís. celního tarifu	32091000	32091000
Množství /karton	10 lahví	- - -
Množství /paleta	360 lahví	96 kanystřů
Hmotnost /paleta	380 kg	500 kg

Normy a zkoušky

- Zkoušený ve spojení s tekutou fólií FERMACELL podle technického listu ZDB (01-2005): A1 a „Zkoušky těsnicích materiálů a těsnicích systémů“ úřední zkušebny kamene a zemin, D-36678 Clausthal-Zellerfeld