

Lepení parket systémy SikaBond®

**Doporučení pro lepení
parket na Fermacell Powerpanel TE
(desky z lehčeného betonu)
položené jako plovoucí podlaha**



Lepení parket systémy SikaBond® na deskách Fermacell Powerpanel TE

Druh parket	Mozaikové parkety 8 mm
Lepicí systém	SikaBond® T 52 FC / T 54 celoplošně zubovou stěrkou TKB B 3, popř. nanášecím zařízením SikaBond® Dispenser
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Podklad	Fermacell Powerpanel TE (desky z lehčeného betonu) položené jako plovoucí podlaha podle údajů výrobce



Lepení parket systémy SikaBond® na deskách Fermacell Powerpanel TE

Druh parket	10 mm masivní parkety / lamparkety
Lepicí systém	SikaBond® T 52 FC / T 54 celoplošně zubovou stěrkou TKB B 3, popř. nanášecím zařízením SikaBond® Dispenser
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Podklad	Fermacell Powerpanel TE (desky z lehčeného betonu) položené jako plovoucí podlaha podle údajů výrobce



Lepení parket systémy SikaBond® na deskách Fermacell Powerpanel TE

Druh parket	Vlysové parkety 22 mm, podlahové prkno z dřevěného masivu do tloušťky max. 22 mm a šířky 180 mm
Lepicí systém	Systém Sika® AcouBond (SikaBond® T 52 FC + tlumicí rohož) u materiálů jako javor, buk apod. prosíme o konzultaci podle konkrétních podmínek objektu.
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Podklad	Fermacell Powerpanel TE (desky z lehčeného betonu) položené jako plovoucí podlaha podle údajů výrobce



Lepení parket systémy SikaBond® na deskách Fermacell Powerpanel TE

Druh parket	2-vrstvé hotové parkety (do tloušťky 10 mm)
Lepicí systém	SikaBond® T 40 / T 52 FC / T 54 celoplošně zubovou stěrkou TKB B 11, popř. nanášecím zařízením SikaBond® Dispenser
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Podklad	Fermacell Powerpanel TE (desky z lehčeného betonu) položené jako plovoucí podlaha podle údajů výrobce



Lepení parket systémy SikaBond® na deskách Fermacell Powerpanel TE

Druh parket	3-vrstvé hotové parkety
Lepicí systém	SikaBond® T 40 / T 52 FC / T 54 celoplošně zubovou stěrkou TKB B 11 nebo TKB B 15, popř. nanášecím zařízením SikaBond® Dispenser Systém Sika® AcouBond (SikaBond® T 52 FC + tlumicí rohož)
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Podklad	Fermacell Powerpanel TE (desky z lehčeného betonu) položené jako plovoucí podlaha podle údajů výrobce



Lepení parket systémy SikaBond® na deskách Fermacell Powerpanel TE

Druh parket	Laminát
Lepicí systém	SikaBond® T 52 FC / T 54 celoplošně zubovou stěrkou TKB B 11 nebo TKB B 15, popř. nanášecím zařízením SikaBond® Dispenser Systém Sika® AcouBond (SikaBond® T 52 FC + tlumicí rohož)
Čištění	důkladné vysátí pomocí průmyslového vysavače
Podklad	Fermacell Powerpanel TE (desky z lehčeného betonu) položené jako plovoucí podlaha podle údajů výrobce



Lepení parket systémy SikaBond® na deskách Fermacell Powerpanel TE

Důležité pokyny:

- Povrchy Powerpanel TE nesmějí být vybrušovány. Zbytky lepidel a hrubé nečistoty odstraňujte pomocí stěrky nebo škrabky. Podklad důkladně vysajte. V případě silně znečištěných povrchů konzultujte přípravu povrchu s firmou Sika CZ, s.r.o.
- Jako základní nátěr lze u panelů Powerpanel TE použít Sika® Grund P plus (zředěný vodou v poměru 1:1).
- Parkety by měly být lepeny v pravém úhlu ke směru položení desky Powerpanel TE. Šířka pokládky by neměla překročit 6 m.
- Výhodnější je pokládání masivních parket se vzorem čtverců nebo rybí kosti.
- Při pokládání masivních prken jsou výhodnější menší průřezy.
- Je nutné dodržovat dostatečně dimenzované vzdálenosti okrajů od stěn a přilehlých stavebních prvků dle ATV DIN 18356.
- U druhů dřeva s obsahem oleje je z důvodu lepší přilnavosti výhodnější použití SikaBond® T 54.
- U druhů dřeva s obsahem oleje mohou vzniknout z důvodu různého obsahu oleje rozdíly v přilnavosti.
- Kromě toho je nutné respektovat návody pro zpracování desek Fermacell Powerpanel TE i údaje výrobců parket.

Směrodatné pro zpracování našich produktů jsou naše platné Technické listy jednotlivých produktů a náš seznam ověřených druhů parketových dřev.

V případě speciálních aplikací, speciálních druhů dřeva nebo rozměrů parket doporučujeme konzultaci s výrobcem lepidla firmou Sika CZ, s.r.o.

Naše písemná i ústní doporučení pro aplikaci, která poskytujeme pro podporu kupujícího popř. zpracovatele na základě našich zkušeností podle našich nejlepších vědomostí v souladu se současným stavem vědeckého poznání a praxe, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší povinnosti z kupní smlouvy, nezbavují kupujícího, popř. zpracovatele, povinnosti kontroly našich produktů z hlediska vhodnosti pro plánovaný způsob použití na vlastní odpovědnost a povinnosti respektování práv třetích osob. Je nutné vždy použít nejnovější znění našich „Technických listů“; ty je nutné v případě potřeby vyžádat od nás. Dále platí výlučně naše všeobecné obchodní podmínky.

Sika CZ, s.r.o. / Bystrcká 1132/36 / 624 00, Brno
tel: +420 546 422 464 / fax: +420 546 422 400 / www.sika.cz



The Fermacell logo features the word "fermacell" in a white, lowercase, sans-serif font, positioned within a solid orange square. The letter "f" is lowercase, while the rest of the letters are lowercase as well, though the "F" in the original image is uppercase.